



## Scellement des menuiseries

Assistance technique /  
Conseils :

Les informations communiquées dans nos fiches application sont données à titre indicatif.

Elles peuvent varier en fonction des matériaux utilisés et des méthodes de travail.

Consultez nos conseillers d'application pour plus d'information.



## Scellement des menuiseries

Scellez immédiatement vos pièces grâce au ciment naturel Prompt. Cette technique traditionnelle et performante permet une mise en service rapide et durable sur les supports en maçonnerie ancienne et neuve.



## Les plus du ciment naturel Prompt

- Rapidité d'exécution
- Bonne adhérence
- Esthétique : coloration possible du mortier
- Solution traditionnelle

Pour tout renseignement complémentaire ou pour un accompagnement technique, contactez-nous par téléphone au 04 74 18 40 10 ou par mail à [cimentnaturel@vicat.fr](mailto:cimentnaturel@vicat.fr).

Flashez ce QR Code pour consulter toutes les applications possibles en ciment naturel Prompt ou retrouvez-nous sur le site [www.cimentetarchitecture.com](http://www.cimentetarchitecture.com)



Prise réglable avec TEMPO





Scellement des menuiseries

Conseils d'utilisation :

Avant toute utilisation du produit, référez-vous à la fiche de données de sécurité disponible sur notre site internet.

www.ciment-vicat.fr

Conseils de prévention :



Bottes Lunettes Masque



Vêtements de protection Genouillères Gants

Protégez-vous !

Portez des équipements appropriés, le contact entre la peau et la pâte de ciment, le béton ou le mortier frais, peut conduire à des irritations, des lésions allergiques ou des brûlures.



Prenez soin de votre dos !

Levez en pliant les genoux et en gardant le dos droit.

Consommation :  
(pour 10 l de mortier)

→ environ 7 kg de CNP\*  
pour 7 l de sable

\*1 l de CNP = 1 kg



MISE EN ŒUVRE

Matériel :

- Malaxeur électrique
- Seau
- Cales de bois, niveaux
- Petit outillage

Matériaux :

- Ciment naturel Prompt (CNP)
- TEMPO (retardateur)
- Sable
- Eau

Dosage :

	+		+		+	
Ciment naturel Prompt		Sable		TEMPO		Eau
1 l		1 l		1 bouchon arasé par litre de CNP		0,3 à 0,5 L en fonction de l'humidité du sable

Temps de prise du ciment naturel Prompt (employé seul) :

Température du mortier	Dosage en volume Prompt / sable	10° C	20° C	30° C
		Temps de prise sans TEMPO*	1/1	4 min
Temps de prise avec TEMPO*	1/1	50 min	25 min	15 min

\* À titre indicatif



Scellement des menuiseries



MISE EN ŒUVRE

Préparation du support :

- Protéger les menuiseries pour ne pas les salir
- Visser les pattes de scellement sur la menuiserie
- Creuser l'emplacement nécessaire au scellement de la patte, prévoir le volume nécessaire pour que la patte soit enrobée d'un ou deux centimètres de mortier
- Dépoussiérer et humidifier le support

Préparation du mortier :

- Mélanger à sec le ciment naturel Prompt, le TEMPO si besoin et le sable
- Homogénéiser le mélange, ajouter l'eau jusqu'à l'obtention d'une consistance plastique

Mise en place :

- Humidifier le support
- Poser les cales
- Régler l'aplomb
- Mettre en place le mélange en veillant à bien enrober les pattes à sceller

Remise en service :

Une demi-heure après la fin de prise

Conseils de mise en œuvre :

- Ne pas remalaxer après le début de prise
- Éviter l'excès d'eau
- Par temps froid, la température minimum d'emploi est de 2° C, sur support non gelé et sans risque de gel dans la journée
- Par temps chaud : Éviter de gâcher à une température supérieure à 30° C  
Travailler avec de l'eau froide et du sable conservé à l'abri du soleil

Conseils de stockage :

1 an dans son emballage d'origine, fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

Conditionnement :

Sacs de 5 kg et 25 kg.