



LE PROPRIETA DI BASE

L'aderenza

Grazie alla sua finezza, il cemento naturale prompt sviluppa una buona aderenza su tutti i tipi di materiali da costruzione. Il supporto deve essere ben inumidito in modo che esso non assorba l'acqua della malta a base di cemento naturale Prompt che ne altererebbe l'aumento della resistenza e l'aderenza stessa.

L'aderenza della malta a base di cemento naturale Prompt raggiunge la massima efficienza utilizzando la tecnica del « tiraggio a zero, nullo » (**vedi il grafico qui sotto**) . L'aderenza cambia anche in funzione della dose: maggiore è la dose, migliore è l'aderenza.

Tiraggio a zero, modo d'impiego:

- inumidire il supporto,
- applicare la malta al supporto,
- raschiare con la spatola la malta, lasciando uno strato sottilissimo di legante sul supporto,
- ri-applicare bagnato su bagnato la malta precedentemente recuperata,
- applicare ulteriori strati (se necessari) bagnato su bagnato.

Esempio di aderenza sul cemento secco dopo 28 giorni :

(2 parti di cemento naturale per 1 parte di sabbia)

